

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практических работ по дисциплине «Разработка и
производство интегральных микросхем памяти»

для студентов направления

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств»
(профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных
средств»)

всех форм обучения

Воронеж 2021

УДК 621.3.049.7.002 (075)
ББК 38.54

Составители:

д-р. техн. наук А.В. Башкиров,
канд. техн. наук А.А. Пирогов

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Разработка и производство интегральных микросхем памяти» для студентов направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» (профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств») всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост. А.В. Башкиров, А.А. Пирогов. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2021, 11 с.

Методические указания предназначены для выполнения практических работ по дисциплине «Разработка и производство интегральных микросхем памяти» студентами очной и заочной форм обучения.

Предназначены для студентов 3 курса обучения.

Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся в файле ПР1.pdf.

Ил. 1. Библиогр.: 5 назв.

УДК 621.3.049.7.002 (075)
ББК 38.54

Рецензент - О. Ю. Макаров, д-р техн. наук, проф.
кафедры конструирования и производства
радиоаппаратуры ВГТУ

*Издается по решению редакционно-издательского совета
Воронежского государственного технического университета*

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРУЗКИ НА СКОРОСТЬ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ Si и SiO₂

1.1. Общие указания по выполнению практической работы

Цель работы

Изучение методов технологической оптимизации процесса плазмохимического травления Si и SiO₂.

Перед выполнением практической работы слушатель должен выполнить задание для самостоятельной работы в соответствии с данными методическими указаниями.

1.2 Задание для самостоятельной работы

Задание. Исходя из того, что в стационарных условиях при однородном распределении концентрации химически активных частиц (ХАЧ) плазмы $n_{\text{ХАЧ}}$ и скорости газового потока v_r устанавливается равновесие между скоростями генерации ХАЧ в единице объема плазменной зоны реактора G , см⁻³·с⁻¹, и гибели ХАЧ в единице объема плазменной зоны, вызванной процессами гомогенной рекомбинации (R_r) и взаимодействия ХАЧ с со стенками реактора и рабочим материалом ($R_{\text{х.р}}$), т. е. $G=R_r+R_{\text{х.р}}$, получите уравнение, связывающее скорость травления материала $v_{\text{тр}}$, см/с, со скоростью генерации ХАЧ. Рассмотрите случай одновременного травления n пластин, содержащих открытые области SiO₂ и Si, а также стенок цилиндрической кварцевой камеры реактора. Примите, что скорость травления материала i прямо пропорциональна концентрации ХАЧ, т. е. $v_i=K_i n_{\text{ХАЧ}}$ (где K_i — коэффициент пропорциональности, имеющий смысл константы скорости реакции травления материала ХАЧ), которая в свою очередь определяется скоростью гомогенной рекомбинации R_r и эффективным временем жизни τ ХАЧ в объеме плазмы: $R_r=n_{\text{ХАЧ}}/\tau$, и что отношение скоростей травления материалов i и j есть селективность травления материала i относительно j : $S=v_i/v_j=K_i/K_j$.

Определите систему координат, в которой эта зависимость будет иметь линейный характер, что позволило бы определить экспериментально значения феноменологического параметра G и произведения τK_i . Запишите расчетные соотношения.

Ответьте на контрольные вопросы, приведенные в конце описания работы.

План отчета по работе:

1. Структурная схема реактора плазмохимического травления кремниевых пластин с групповой загрузкой;
2. Описание процесса выполнения травления и методики определения значений феноменологического параметра G и произведения τK_p .
3. Ответы на контрольные вопросы.

Источник 1

Явление загрузочного эффекта

При групповой обработке пластин в установках с объемной обработкой, в которых кварцевые стенки реактора также подвергаются травлению, скорость плазмохимического травления на отдельной пластине уменьшается при увеличении числа одновременно обрабатываемых пластин. Это явление, получившее название *эффекта загрузки*, осложняет выбор времени обработки при необходимости изменять количество загружаемых пластин или при изменении площади обрабатываемой поверхности в ходе процесса травления.

Связь скорости травления с площадью обрабатываемой поверхности можно установить аналитически, используя такие феноменологические параметры, как G — скорость генерации химически активных частиц (ХАЧ) в единице объема плазменной зоны, τ — время жизни ХАЧ в плазме, K_p — константа скорости реакции травления.

В низкотемпературной газоразрядной плазме концентрация ХАЧ определяется не термодинамическим равновесием, а стационарным состоянием, возникающим вследствие конкуренции различных процессов образования (генерации) и гибели (рекомбинации) ХАЧ. При скоростях генерации и рекомбинации ХАЧ в единице объема плазменной зоны соответственно G и R в общем случае изменение концентрации ХАЧ $n_{\text{ХАЧ}}$ в элементе объема реактора

$$\partial n_{\text{ХАЧ}} / \partial t = -\operatorname{div} \mathbf{J}_{\text{ХАЧ}} + G - R, \quad (1)$$

где $\mathbf{J}_{\text{ХАЧ}}$ — полный поток ХАЧ, состоящий из диффузионного $\mathbf{J}_d = -D_{\text{ХАЧ}} \operatorname{grad} n_{\text{ХАЧ}}$ и газового $\mathbf{J}_r = \mathbf{v}_r n_{\text{ХАЧ}}$; $D_{\text{ХАЧ}}$ — коэффициент диффузии ХАЧ; $\mathbf{v}_r$ — скорость газового потока. Под R подразумевается скорость гибели ХАЧ, вызванная процессами гомогенной рекомбинации в объеме плазмы (R_r) и взаимодействием ХАЧ с материалом ($R_{x,p}$) (травление).

В общем случае $n_{\text{ХАЧ}}$, G , R , $\mathbf{v}_r$ являются функциями времени и координат. Однако, если рассматриваются стационарные условия ($\partial n_{\text{ХАЧ}} / \partial t = 0$) и если $n_{\text{ХАЧ}}$ и $\mathbf{v}_r$ не зависят от координат [$\nabla^2 n_{\text{ХАЧ}} = 0$, $\operatorname{div}(\mathbf{v}_r n_{\text{ХАЧ}}) = 0$], уравнение непрерывности

(1) приобретает вид

$$G=R_{\Gamma}+R_{x.p.} \quad (2)$$

Скорость гомогенной рекомбинации

$$R_{\Gamma}=n_{\text{ХАЧ}}/\tau, \quad (3)$$


где τ — эффективное время жизни ХАЧ в объеме плазмы. Скорость травления материала $v_{\text{тр}}$, см/с, связана со скоростью химической реакции ХАЧ на его поверхности $R_{x.p.}$, см⁻³·с⁻¹, уравнением

$$R_{x.p.}=\left(\frac{1}{Y}\rho N_A \frac{1}{M}\right)\frac{A}{V}v_{\text{тр}}, \quad (4)$$

где Y — коэффициент травления материала ХАЧ, показывающий, сколько ХАЧ требуется для удаления одного атома материала; ρ и M — соответственно плотность и молекулярный (атомный) вес материала; N_A — число Авогадро; A — общая площадь поверхности обрабатываемого материала; V — объем плазмы.

Одной из основных операций фотолитографии является травление слоя SiO₂ на Si, т. е. в момент окончания процесса травления вероятно одновременное травление как Si, так и SiO₂. Кроме того, в установках с объемной обработкой, цилиндрические реакторы которых выполнены из кварца, наряду с процессом травления обрабатываемых пластин происходит травление стенок реактора. Оценим влияние травления стенок камеры на скорость плазмохимического процесса в установках с кварцевым реактором.

В самом общем виде реакции травления Si и SiO₂ в плазме фторсодержащих газов могут быть записаны следующим образом:



т. е. коэффициент $Y=4$.

В случае одновременного травления пластин, содержащих открытые области SiO₂, Si, а также стенок цилиндрической кварцевой камеры

$$R_{x.p} = \frac{2\alpha\beta}{M_{SiO_2} l} \delta v_{SiO_2} + \frac{\alpha\gamma}{M_{SiO_2} l} \delta_1 n v_{SiO_2} + \frac{\alpha\gamma}{M_{Si} l} n \delta_2 v_{Si}, \quad (5)$$

где $\alpha = \rho N_A / Y$ (для упрощения выражения и расчетов считаем $\rho_{Si} \approx \rho_{SiO_2} = 2,32$ г/см³); $\beta = 1 + 2l/D$; $\gamma = (d/D)^2$; d и D — диаметры обрабатываемых пластин и кварцевой камеры длиной l соответственно; δ — доля поверхности камеры, подвергаемая интенсивному травлению; δ_1 и δ_2 — доли открытой поверхности SiO_2 и Si соответственно на обрабатываемой пластине; n — число обрабатываемых пластин. Первый член уравнения (5) характеризует травление кварцевых стенок цилиндрической камеры, второй — областей с SiO_2 на поверхности обрабатываемых пластин, третий — областей с Si на поверхности пластин.

Скорость травления прямо пропорциональна концентрации $ХАЧ$, т. е.

$$v_{Si} = K_{Si} n_{ХАЧ}; \quad v_{SiO_2} = K_{SiO_2} n_{ХАЧ}, \quad (6)$$

где K_i — коэффициент пропорциональности, имеющий смысл константы скорости реакции травления Si или SiO_2 радикалами F^* . В плазмохимических системах скорости травления Si и SiO_2 значительно отличаются. Обозначим

$$S = v_{Si} / v_{SiO_2} = K_{Si} / K_{SiO_2}; \quad (7)$$

значение селективности S определяют экспериментально для конкретных условий проведения плазмохимического процесса (см. рисунок).




Рис. 1. Зависимость селективности травления Si относительно SiO_2 от содержания кислорода в смеси $CF_4 + O_2$

Учитывая соотношения (2), (3), (5), (7), имеем:

$$v_{Si} = \frac{G\tau K_{Si}}{1 + \frac{2\alpha\tau K_{Si}\beta\delta}{SM_{SiO_2} l} + \frac{\alpha\tau K_{Si}\gamma}{l} \left(\frac{\delta_1}{SM_{SiO_2}} + \frac{\delta_2}{M_{Si}} \right) n}; \quad (8)$$

$$v_{\text{SiO}_2} = \frac{G\tau K_{\text{SiO}_2}}{1 + \frac{2\alpha\tau K_{\text{SiO}_2}\beta\delta}{M_{\text{SiO}_2}l} + \frac{\alpha\tau K_{\text{SiO}_2}\gamma}{l} \left(\frac{\delta_1}{M_{\text{SiO}_2}} + \frac{S\delta_2}{M_{\text{Si}}} \right) n}. \quad (9)$$

Инструмент проверки:

№	Критерий оценки	Оценка
1	Представлена структурная схема реактора плазмохимического травления кремниевых пластин с групповой загрузкой	0/1
2	Описан процесс выполнения травления	0/1
3	Получено уравнение, связывающее скорость травления кремния и число обрабатываемых пластин (загрузку) в виде линейной зависимости	0/1
4	Описана методики определения значений феноменологического параметра G и произведения τK_i	0/1
5	Есть ответы на контрольные вопросы	0/1

Указания для подсчета баллов или прекращения процедуры оценивания:

Процедура оценивания проводится по 5 критериям, если условие критерия оценки выполнено ставится 1 балл, если нет — 0. Процедура оценивания прекращается при невыполнении любого из критериев.

Условия сертификации (положительного заключения):

Суммарный балл в результате проверки — 5.

1.2. Задание и методические указания по выполнению

Задание. Обработка экспериментальных данных по плазмохимическому травлению кремния при различной загрузке реактора.

Ознакомьтесь с экспериментальными данными, являющимися исходными для исследования загрузочного эффекта при травлении партии кремниевых пластин (Источник 2). Ознакомьтесь с планом отчета по работе.

Постройте зависимости суммарной потери веса на всех пластинах r_{Si} от числа одновременно обрабатываемых пластин в установках «Плазма-600», «Плазма-600Т» (кассета без спинок) и «Плазма-600Т» (кассета со спинками), характеризующих скорость реакции взаимодействия активных радикалов с кремнием. Сделайте вывод о лимитирующей стадии процесса травления.

На основании измерений скорости удаления кремния r_{Si} , мг/мин, при различных загрузках (от 1 до 16 пластин) постройте график зависимости величины, обратной скорости травления, $1/v_{\text{Si}}$, с/см, от количества одновременно обрабатываемых пластин в установках «Плазма-600», «Плазма-600Т» (кассета без спинок) и «Плазма-600Т» (кассета со спинками).

По измерениям скорости травления при разных по величине загрузках

проверить выполнение полученного соотношения между скоростью травления и количеством обрабатываемых пластин, из полученных экспериментальных данных определить объемную скорость генерации ХАЧ G и произведение τK_{Si} . Для расчета использовать конструктивные данные установок «Плазма-600Т» ($D=19$ см, $l=36,5$ см, $\delta=0,65$) или «Плазма-600» ($D=11$ см, $l=28$ см, $\delta=0,7$). Поскольку в плазмохимических кварцевых реакторах наиболее интенсивно травятся области, находящиеся в непосредственной близости от электродов, величина δ в установке «Плазма-600Т» оценена как отношение площади электродов к полной поверхности стенок, а в установке «Плазма-600» — как отношение поверхности камеры, охватываемой индуктором, к поверхности ее стенок.

План отчета по работе:

1. Графики экспериментальных зависимостей скорости удаления кремния r_{Si} , мг/мин, от размещения и числа обрабатываемых пластин;
2. Графики экспериментальных зависимостей скорости травления кремния v_{Si} , см/с, от размещения и числа обрабатываемых пластин в преобразованной системе координат, приводящей к линейному характеру этой зависимости;
3. Оценки величин объемной скорости генерации ХАЧ G и произведения τK_{Si} .
4. Сделать выводы по работе.

Источник 2

Результаты экспериментального исследования явления загрузочного эффекта

В таблице представлены скорости удаления кремния со всех обрабатываемых немаскированных пластин (диаметр 40 мм) r_{Si} , мг/мин, в смеси 90 % CF_4 +10 % O_2 при мощности разряда 300 Вт, давлении 80 Па, температуре 120 °С в установках «Плазма-600» (1), «Плазма-600Т» (2, кассета без спинок) и «Плазма-600Т» (3, кассета со спинками).

Таблица

Скорость удаления кремния r_{Si} , мг/мин, в зависимости от размещения и числа обрабатываемых пластин

Размещение	Число обрабатываемых пластин								
	1	2	3	4	6	8	10	12	16
1	6,6	8,0	8,8	9,4	10,3	10,9	11,2	11,5	11,9
2	8,9	9,4	—	12	12,6	13,0	13,5	14,2	14,6
3	2,9	4,2	—	6,0	7,0	7,9	8,5	9,1	10,0

Скорость травления определялась по изменению веса как среднее арифметическое скорости травления на каждой пластине с точностью измерения до десятых долей миллиграмма. Время травления порядка 10 мин, чтобы изменение веса составило десятки миллиграммов. При этом для установки «Плазма-600Т» коэффициент селективности травления $S \approx 25$ (см. рисунок), а для установки «Плазма-600» — 15. В установке «Плазма-600Т» пластины обрабатывались как в открытой алюминиевой кассете, когда травлению подвергаются обе стороны пластины ($\delta_2=2$), так и в кассете с вертикальными спинками, защищающими обратную сторону пластины от травления ($\delta_2=1$).

Инструмент проверки:

№	Критерий оценки	Оценка
1	Построены графики экспериментальных зависимостей скорости удаления кремния r_{Si} , мг/мин, от размещения и числа обрабатываемых пластин	0/1
2	Построены графики экспериментальных зависимостей скорости травления кремния v_{Si} , см/с, от размещения и числа обрабатываемых пластин в преобразованной системе координат, приводящей к линейному характеру этой зависимости	0/1
3	Оценены величины объемной скорости генерации ХАЧ G и производства τK_{Si}	0/1
4	Сделаны выводы по работе	0/1

Указания для подсчета баллов или прекращения процедуры оценивания:

Процедура оценивания проводится по 4 критериям, если условие критерия оценки выполнено ставится 1 балл, если нет — 0. Процедура оценивания прекращается при невыполнении любого из критериев.

Условия сертификации (положительного заключения):

Суммарный бал в результате проверки — 4.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника [Текст] : учеб. пособие / Е.П. Угрюмов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 800 с.
2. Солонина, А.И. Основы цифровой обработки сигналов [Текст] : учеб. пособие / А.И. Солонина, Д.А. Ухладович, С.М. Арбузов, Е.Б. Соловьева. – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 768 с.
3. Солонина, А. И. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов [Текст] : учеб. пособие / А.И. Солонина, Д.А. Улахович, Л.А. Яковлев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практических работ по дисциплине «Разработка и производство интегральных микросхем памяти» для студентов направления 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» (профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств») всех форм обучения

Составители:

д-р. техн. наук А.В. Башкиров,
канд. техн. наук А.А. Пирогов,

Компьютерный набор А.В. Башкиров

Подписано к изданию _____

Уч.-изд. л. _____

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»

394026 Воронеж, Московский проспект, 14